



Pro Part 2K DIRECT COAT

2K-Polyurethan
Beschichtung



Vorher



Nachher

2K DIRECT COAT

PRODUKTBESCHREIBUNG

2K Direct Coat (Art. Nr.: 5910) ist ein schnelltrocknender, dickschichtiger 2-Komponenten-Decklack auf Polyurethanbasis mit hoher Füllkraft. Empfohlen als Decklack für Epoxid-, Polyurethan- und Acrylsysteme, die Witterungseinflüssen und chemischer Belastung ausgesetzt sind. Extrem strapazierfähig. Sehr gute Deckkraft, auch bei schwierigen Farben. Dank der hohen Füllkraft von 2K Direct Coat wird selbst auf beschädigten Untergründen ein glattes Ergebnis erzielt. Geeignet als Decklack auf grundierten Untergründen, aber auch als Direkt-auf-Metall-Grundierung.

ANWENDUNGEN

2K Direct Coat eignet sich für Metall, schwere Stahlkonstruktionen, Lagertanks, Transportmittel, Nutzfahrzeuge usw. Erhältlich in verschiedenen Farben (siehe Tabelle unten). Farben: Eine breite Palette an Farben für Industrie- und Nutzfahrzeuge. Nur für den professionellen Gebrauch.

Artikelname:	Artikelnummer:	Inhalt:	Verhältnis:	Verwendung:
Brush Additive	5885	500ML	5%/10%	Verstreichbar
2K Direkt Coat Matt	5910-01-01	1L	4:1	Sprühbar / Verstreichbar
2K Direkt Coat Semi-Gloss	5910-01-02	1L	4:1	Sprühbar / Verstreichbar
2K Direkt Coat High-Gloss	5910-01-03	1L	3:1	Sprühbar / Verstreichbar
Industrial Hardener	5813	5L	4:1	Sprühbar / Verstreichbar
Industrial Hardener	5814	1L	4:1	Sprühbar / Verstreichbar
Acrylic Thinner	5870	5L	5%/10%	Sprühbar
Acrylic Thinner	5871	1L	5%/10%	Sprühbar

ANLEITUNG VERSTREICHEN: BEISPIEL BEI ANWENDUNG VON 5 LITERN:

2K Direct Coat: 4,0L | Industrial Hardener: 1,0L | Brush Additive: 0,25L

2K Direct Coat gründlich aufrühren, so dass der Härter und das Brush Additive vollständig und gleichmäßig mit der Beschichtung vermischt werden. Nach dem Anmischen kann sofort mit dem Auftragen der Beschichtung begonnen werden. **Achtung:** Verwenden Sie für die Verarbeitung der 2K Direct Coat eine PU-Rolle. **Verbrauch:** Mit 1 Liter angemischtem 2K Direct Coat können je nach Untergrund und Auftragsverfahren etwa 6 bis 7 m² beschichtet werden.

ANLEITUNG VERSPRÜHEN: BEISPIEL BEI ANWENDUNG VON 5 LITERN:

2K Direct Coat: 4,0L | Industrial Hardener: 1,0L | Acrylic Thinner: 0,25L / 0,5L (Abhängig von der Spritzpistole)

Verbrauch: Mit 1 Liter angemischtem 2K Direct Coat können je nach Untergrund und Auftragsverfahren etwa 9 bis 12 m² beschichtet werden.



2K DIREKT COAT 2K DC 580

2K-Hochschicht-DTM-Beschichtung

2K Direct Coat ist ein 2-Komponenten, schnell trocknender, High Build Topcoat auf Polyurethan/Hybrid-Basis mit hohen füllenden Eigenschaften. Dank der High Build-Eigenschaften der matt, semi-matt und semi-gloss gibt es auch auf beschädigten Untergründen ein glattes Ergebnis. Geeignet als Endschrift auf grundierten Untergründen, aber auch als DTM Primer-Topcoat.

Art. Nr.: 5910 | Verpackung: 1L Alu-Dose - Matt | Seidenglanz | Hochglanz - Mehrfarbig



BRUSH ADDITIVE BA 584

Pinselfugabe

Brush Additive ist ein Pinselfzusatz, der Luftblasen während des Trocknens und beim Auftragen des Lacks verhindert. Pro 1 Liter 5 bis 10 % Mischungsverhältnis.

Verhindert Luftblasen | Gibt eine längere offene Zeit | Sorgt für einen besseren Durchfluss

Art. Nr.: 5885 | Verpackung: 500ml Alu-Dose



INDUSTRIAL HARDENER IH 581

2K-Härter für das Direct Coat System

Industrial Hardener ist ein 2K-Härter für das Aushärten des Direct Coat Systems und 2K Floor Coat.

Mischungsverhältnis Matt/Seidenglänzend 4:1

Mischverhältnis Hochglanz 3:1

Art. Nr.: 5813 (5L) - 5814 (1L) | Verpackung: 1L & 5L Alu-Dose



ACRYLIC THINNER AT 580

Universeller Acrylverdünnung

Acrylic Thinner ist ein universeller Acrylverdünnung zum Verdünnen von Klarlacken, Grundierungen und Füllern, Beschichtungen und Decklacken. Durch das Verdünnen Ihres 2K-Lacks mit diesem Acrylic Thinner lässt sich der 2-Komponenten-Lack leichter verarbeiten, sprühen und erzielt ein glattes Endergebnis.

Art. Nr.: 5870 (5L) - 5871 (1L) | Verpackung: 1L & 5L Alu-Dose



Die Partner für Profis

Die Partner für Profis



BESCHICHTUNGEN UND GRUNDIERUNGEN



PRO PART HANDELS GMBH
Laichenholz 28
9122 St. Kanzian am Klopeiner See
Austria
+43 (0)4239 40300



PRO PART SCHWEIZ GMBH
Kronenwingert 14
7000 Chur
Schweiz
+41 (0)81 252 55 54



www.propart.at

