

PRODUKT INFORMATION



MULTI PRIMER

MP 524

Art. Nr. 5240 / 5241 / 5242 / 5243 Inhalt: 500ml Spraydose
 Lieferbare Farben: Grau / Graphitgrau / Schwarz / Weiß

Produkt:

Multi Primer MP 524 ist eine universelle 1K-Grundierung in Premium Qualität. **MP 524** verfügt über hervorragende Haftung, Korrosionsschutz und Füllkraft auf allen metallischen Untergründen. **MP 524** ist schweißbar und mit allen gängigen 1K- sowie 2K-Decklacksystemen überlackierbar (auch mit Wasserbasislacken). **MP 524** besitzt eine schnelle Trocknung und ist je nach Schichtstärke als Primer oder Füller einsetzbar.


Anwendung:

Ideal für Spot-Reparatur. Zum Isolieren von Altlackierungen, Durchschliffstellen, Spachtelstellen und Teilelackierungen. Grundieren und Füllern in einem Arbeitsgang. Geeignet als Rostschutz und Schweißgrundierung. Als Primer auf fast allen Kunststoffen geeignet. Nach Durchtrocknung überarbeitbar mit 2K Füller, Epoxy und Spachtelkitt. (Immer eigene Materialverträglichkeitstests durchführen).


Gebrauchsanleitung:

MP 524 vor Gebrauch sehr gut schütteln (± 2 min). Untergrund muss entrostet, trocken, sauber und fettfrei sein. Untergrund mit Profi Entfetter PE 200 reinigen und ablüften lassen. Oberfläche mit Schleifpapier P 280/320 anschleifen, nochmals mit PE 200 entfetten und ablüften lassen. MP 524 unter Einhaltung eines Sprühabstandes von ± 20 cm in 2-3 Schichten als Füller und in 1 Schicht als Primer auf die zu behandelnde Oberfläche aufsprühen. Beim Auftragen von mehreren Schichten zwischenzeitlich ca. 5 bis 10 Minuten ablüften lassen. Abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke ist MP 524 nach ± 15 bis 60 Minuten perfekt schleifbar. MP 524 kann nass geschliffen werden mit Schleifpapier P 800/1000, oder trocken mit P 400/600. Anschließend ist MP 524 mit den meisten modernsten Lacksystemen überlackierbar (auch mit Lacken auf Wasserbasis).


Nur für den professionellen Gebrauch.



Primer 1-10 μ
 Filler 2-3 = 20-30 μ



Primer 20°C =
 10 – 15 Min
 Filler 20°C =
 30 - 40 Min



Überlackierbar
 5 - 10 Min



Überlackierbar
 8 - 10 Min



P800 - 1000



P400 - 500

